IIS "VARANO -ANTINORI" CAMERINO
Via Madonna Delle Carceri, snc, 62032 Camerino (MC) - Tel. 0737 632325 – 0737 632604

LABORATORIO PROVE MATERIALI
(Autorizzazione Ministeriale n. 40266 del 11/12/1995 - Rinnovo n. 387 del 04/11/2025)
Loc. Torre del Parco - Camerino (MC) – CF/P.IVA 02140600434
Tel. 3760134516 - e-mail: laboratoriomateriali@antinoricamerino.it – PEC: laboratorio@antinori.edu.it

PROVETTE DI ACCIAIO RICAVATE DA PROFILATI

N.B. il tratto Lv deve essere perfettamente parallelo e raccordato con le teste; le lavorazioni per ricavare la provetta non devono causare un riscaldamento della stessa.

TABELLA MISURE PROVETTE (misure in mm)

spessore a mm	larghezza b mm	Lungh.ali A mm	Largh.ali B mm	raccordi C mm	Lungh. Tot. LC mm	tratto utile LV mm
3	10	70	20	10	540	380
4	10	70	20	10	540	380
5	15	70	25	10	540	380
6	15	70	25	10	540	380
8	20	70	35	10	540	380
10	30	70	40	10	560	400
12	30	70	45	15	580	410
14	30	70	50	15	620	450
16	35	80	60	15	620	430
18	35	80	65	20	620	420
20	40	80	70	20	620	420

